












Especificaciones técnicas suelo laminado

Colección: CREATION

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICA	NORMA	SIMBOLOGÍA	ESPECIFICACIÓN
Grosor del elemento, t :	UNE EN 13329:2016		Δ^* medio $\leq 0,50$ mm del valor nominal f^* máx. - f^* mín. $\leq 0,50$ mm
Escuadría de la cara, q :	UNE EN 13329:2016		q^* max. $\leq 0,20$ mm
Rectitud de la cara, s : Curvatura lateral	UNE EN 13329:2016		s^* max. $\leq 0,30$ mm/m
Planitud del elemento, f : - Transversal - Longitudinal	UNE EN 13329:2016		f_w ,concavo $\leq 0,15$ % , f_w convexo $\leq 0,20$ % f_l concavo $\leq 0,50$ % , f_l convexo $\leq 1,00$ %
Juntas entre elementos, o : Aberturas entre piezas	UNE EN 13329:2016		o^* medio $\leq 0,15$ mm o^* máx. $\leq 0,20$ mm
Diferencia de altura entre elementos, h : Enrase entre piezas	UNE EN 13329:2016		h^* medio $\leq 0,10$ mm h^* máx. $\leq 0,15$ mm
Variaciones dimensionales después de cambios de humedad relativa, δl , δw	UNE EN 13329:2016		δl medio $\leq 0,9$ mm δw máx $\leq 0,9$ mm
Resistencia a la luz	EN 20105-A02		Contraste entre zona expuesta y sin exponer: grado 4, escala de grises
Punzonamiento estático	UNE EN 13329:2016 EN ISO 24343-1		Sin cambios visibles. <i>Ejemplo:</i> punzonamiento $< 0,05$ mm utilizando un cilindro de acero de 11,3 mm de diámetro
Arranque de superficie	UNE EN 13329:2016		$\geq 1,25$ N/mm ²
Resistencia a la abrasión	EN-438-2 EN13329		AC5 (≥ 6000 Ciclos)
Resistencia al impacto	EN13329		Bola de gran diámetro ≥ 1000 mm Bola pequeño diámetro ≥ 15 N.
Nivel de uso	EN 13329		CLASE 33 USO COMERCIAL INTENSO CLASE 23 USO DOMÉSTICO INTENSO
Resistencia al manchado	EN-438-2		Grupos 1-2 ≥ 5 Grupos 3 ≥ 4
Resistencia a tracción (Apertura 0,2 mm)	EN13329		$F \geq 1$ kN/ml
Efecto de la pata de un mueble	EN424		Ningún daño visible.
Efecto de una silla con ruedas	EN425 EN 13329		Sin cambios en la apariencia o daños, definido en EN425. Usando ruedas definidas en EN 12529
Hinchazón en grosor	EN 13329		≤ 10 %
Coefficiente de resbaladidad	EN 12633 DB SUA-1		Clase 1
Dimensiones			1334,3 x 322,1 x 8 mm
Certificación PEFC			PEFC-COC-0332

ZENKU


CARACTERÍSTICAS DEL TABLERO

CARACTERÍSTICAS	NORMA	SIMBOLOGÍA	ESPECIFICACIONES
Tipo de tablero base (V313)			Tablero de alta densidad (HDF) resistente a la humedad.
Densidad (Kg/m ³)			900 - 950 Kg/m ³

REQUERIMIENTOS ADICIONALES




CARACTERÍSTICAS	NORMA	SIMBOLOGÍA	ESPECIFICACIONES
Humedad del producto a la salida de la fábrica	EN 322		Rango de humedad entre el 4-10 %
Apariencia del producto	EN 438-2		Sin defectos visibles a 1m de distancia

CLASIFICACIÓN SEGÚN EMISIONES (COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES)


CARACTERÍSTICAS	NORMA	SIMBOLOGÍA	ESPECIFICACIONES
Emisiones - COV	EN 16000 (French decree n° 2011-321 & arrêté of 19/04/2011)		Clasificación A+ Clasificación entre A+ y C, donde A+ es la mejor (emisiones mas bajas de compuestos volátiles)
Propagador de bacterias	ASTM G - 22		No

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

CARACTERÍSTICAS SEGÚN NORMA UNE EN 14041

CARACTERÍSTICAS	NORMA	SIMBOLOGÍA	ESPECIFICACIONES
Reacción fuego	EN 13501		B _{fl} s1
Emisión formaldehído	EN 717-2		E1 (< 3,5 mg/m ² h)
Clasificación antiestática	EN 1815		Antiestático < 2 KV
Contenido en PCP	CEN / TR 14823		< 5 ppm

SUELO RADIANTE

CARACTERÍSTICAS	NORMA	SIMBOLOGÍA	ESPECIFICACIONES
Suelo radiante	EN 12667		Apto para suelo radiante (Con underlay)